



### Epifanes Aqua Marine Interieurvernis

Bijzonder sneldrogende, krasvaste ééncomponent interieurvernis op waterbasis met een zeer fraaie satijnglans. Goed bestand tegen alcohol en huishoudchemicaliën. Optimale vloeïng en slijtvast. Vrijwel geen geurbelasting, voldoet voor professioneel gebruik binnen aan Arbo.

#### Toepassingsgebieden:

Zijdeglanzende interieurafwerking over een hoogglans lak bv. op Epifanes Bootlak Blank, Epifanes Hardhoutolie, Epifanes Rapidclear en op betimmeringen, panelen, deuren en vloeren. Onderhoud van bestaande één- en tweecomponenten interieursystemen.

<b>Verdunning</b>	Kwast - (leiding-)water Spuut - (leiding-)water
<b>Overschilderbaar</b>	Na 6 uur bij 18°C. en in ieder geval niet eerder dan dat de voorgaande laag geheel transparant is opgedroogd.
<b>Uitstrijkvermogen</b>	Circa 12 m <sup>2</sup> per liter @ 30 µm droge laagdikte
<b>Verpakking</b>	1000ml.
<b>Kleur</b>	Helder transparant
<b>Opslag</b>	Vorstvrij en verwijderd van direct zonlicht bewaren.
<b>Verwerkingsadvies</b>	De beste verwerking is met een kwast met nylonharen in de nerfrichting. Epifanes Aqua Marine Interieurvernis toont melkachtig bij het aanbrengen, maar droogt volledig transparant op.

### Eéncomponent zijdeglans interieursysteem op kaal hout

Na voorbehandeling:

stap	Product	Aantal lagen	Verdunnen met	%	Droogtijd per laag bij 20° C.	Schuren met	Opmerkingen
1	EPIFANES Vernis / Bootlak blank	1	EPIFANES Verfdunning	50	24 uur	220 droog	De natte laag eventueel inschuren met 220 waterproof schuurpapier zonder water en vervolgens afmeten.
2	EPIFANES Vernis / Bootlak blank	1	EPIFANES Verfdunning	25	24 uur	220 droog	Handmatig schuren in de nerfrichting.
3	EPIFANES Vernis / Bootlak blank	1	EPIFANES Verfdunning	15	24 uur	280 droog	Handmatig schuren in de nerfrichting.
4	EPIFANES Aqua Marine Interieurvernis	2	leidingwater	0-5	6 uur	400 nat	Handmatig schuren in de nerfrichting.
	totaal aantal lagen	5					

**Opmerking:** Een hoogglans vernis heeft een beter vullend vermogen dan een zijdeglans vernis en zal de houtnerf sneller vullen. Daarom op kaal hout altijd eerst een hoogglans aanbrengen, zoals in het systeem hierboven is beschreven. Als alternatief voor de Epifanes Vernis kunnen ook 4-5 lagen Epifanes Rapidclear of 3 lagen Epifanes Hardhoutolie worden aangebracht.