



Epifanes Epoxy Primer

Tweecomponenten anticorrosive primer op basis van epoxyhars en zinkfosfaat. Roestwerend, hoog vullend vermogen en zeer goede schuurbaarheid.

Toepassingsgebieden:

Vullende grondlaag in een tweecomponent systeem op (hecht)hout, polyester of roestwerende primer in een tweecomponent systeem op staal en aluminium, binnen en buiten, onder- en boven de waterlijn. Overschilderbaar met alle Epifanes tweecomponent producten (Epifanes Poly-urethane boven de waterlijn, Epifanes Epoxy HB Coat onder de waterlijn).

Verdunning	Kwast - Epifanes D-601 Verdunning Spuut - Epifanes D-601 Verdunning
Overschilderbaar	Na 12 uur bij 18°C. Binnen 5 dagen zonder tussenschuren
Overschilderbaar met Uitstrijkvermogen	Epifanes Poly-urethane, Epifanes Epoxy HB Coat, Epifanes Interimcoat, Epifanes Epoxy Fillers
Mengverhouding	Circa 12 m ² per liter @ 40 µm droge laagdikte In gewicht: 100 delen basis (A) : 14 delen verharder (B). In volume: 100 delen basis (A) : 25 delen verharder (B).
Inductietijd	20 minuten bij 20°C.
Verpakking	750gr - 2000ml. – 4000ml. (A + B)
Kleur	wit