

WEST System Six-10

Snel en eenvoudig ijzersterke verlijmingen maken

Met West System Six 10 is doseren en verwerken van epoxyhars nog nooit zo eenvoudig geweest. Geen geklieder meer en altijd de correcte mengverhouding voor optimale doorharding en maximale hardheid. De oplossing om snel en eenvoudig gaten en scheuren te vullen, structureel en watervast te verlijmen en diverse reparaties uit te voeren.

West System Six 10 is een verdikte epoxyhars die niet druipt en geschikt is voor gebruik onder en boven water. Hoewel Six 10 dikker is dan standaard epoxyhars biedt Six 10 toch voldoende verzadigingsvermogen en kan zonder voorstrijken op kaal hout, polyester, staal en aluminium worden aangebracht. Ook kunnen glasweefsels tot maximaal 340 gr/m² met Six 10 worden benat om zo een vezelversterkte reparatie uit te voeren.

West System Six 10 epoxyhars is verpakt in een handige 190ml. lijmkoeker voorzien van een zelfdoserende mengtuit (vervangende mengtuit is evt. leverbaar). Zo kan met een lijmpistool elke gewenste hoeveelheid epoxy mengsel op eenvoudige wijze snel en correct worden gedoseerd.

Min. Verwerkingstemperatuur : 10°C.

Verwerkingstijd bij 21° C. : 45 minuten

Verhard bij 21°C. : na 5-6 uur

Adviesverkoopprijs 2011 incl. btw: € 33,20

Voor meer informatie:

W. Heeren & Zoon BV

Postbus 166

1430 AD Aalsmeer

info@epifanes.nl

