

PRODUCTINFORMATIEBLAD

| TENCO GEKOOKTE LIJNOLIE | |
|--------------------------------|--|
| OMSCHRIJVING | Tenco Gekookte Lijnolie is een bewerkte rauwe lijnolie |
| TOEPASSING | Tenco gekookte lijnolie is een bewerkte rauwe lijnolie, het wordt gebruikt voor houtverduurzaming en metaalbescherming. Tenco gekookte Lijnolie wordt ook gebruikt als eindproduct voor het impregneren van natuursteen, alkalisch uitgewerkt beton en metalen. |
| VOORNAAMSTE KENMERKEN | - voor houtverduurzaming en metaalbescherming - eindproduct voor het impregneren van natuursteen |
| VEILIG GEBRUIK | Gebruik Tenco Gekookte lijnolie veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie. |
| BASISGEGEVENS | |
| Vorm | Vloeibaar |
| Kleur | Bruin |
| Geur | Karakteristiek |
| Kookpunt | Niet bepaald |
| Vlampunt | Hoger dan 163°C |
| Dampspanning bij 20°C. | Verwaarloosbaar |
| Dichtheid bij 20°C. | 0,95 g/cm ³ |
| Oplosbaarheid in water | Niet oplosbaar |
| Viscositeit | 100 mPa.s |
| Theoretisch rendement | Zie gebruiksaanwijzing |
| Organisch oplosmiddel | Geen / zeer weinig |
| Oplosmiddelgehalte | OPLOSMIDDELRIJK Geen/zeer weinig oplosmiddelen, voldoet voor professioneel gebruik binnen aan arbo. |
| Gehalte aan vaste bestanddelen | |
| GEBRUIKSAANWIJZING | Curatieve toepassing Tenco gekookte Lijnolie wordt gebruikt als eindproduct voor houtbescherming en het impregneren van natuursteen, alkalisch uitgewerkt beton en metalen. De lijnolie wordt aangebracht met een platte kwast, wrijf eventueel uit met een doek. Tenco gekookte Lijnolie is niet geschikt voor menselijke consumptie. |

| | |
|---|---|
| MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR | Min. 5 °C bij 85% RV |
| VERDUNNING | Terpentine |
| GEBRUIKSVOORSCHRIFT | |
| Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen | <p>Let op! Gebruikte lappen en doeken met water overgieten in verband met broeigevaar. EUH208 Bevat kobaltbis (2-ethylhexanoaat). Kan een allergische reactie veroorzaken.</p> <p>Brandbeschermingsmaatregelen: Product is een drogende olie. Materialen met drogende olie kunnen door broei ontbranden: lappen, papierenpoetsdoeken e.d. uitgevouwen laten drogen of onder water bewaren.</p> |
| Hantering en opslag | In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. |
| VERPAKKINGEN | 1000ml, 5000ml. |